

Technical Data Sheet

FeedBond[®] EP-3600-A8-1

耐黃變抗 UV 絕緣膠

產品特色	產品優勢
一液型	無需攪拌 (容易加工)
在光照及高溫下不易黃變	膠不易坍塌及擴散
可作業時間長	操作性佳
中等黏度	適用製程如 pin transfer 及 dispensing 等.

產品描述:

FeedBond[®]EP-3600-A8-1為一液型, 半透明環氧樹脂接著劑, 專用於各種光電元件如 LED 之黏晶膠.

應用領域:

FeedBond[®]EP-3600-A8-1 為 **Chip LED, GaN LED chip, LED lamp bonding** 等應用之黏晶膠, 可用於 pin transfer and dispensing等製程.

未硬化前性質		測試條件	測試方法
外觀	半透明		目視
黏度 @ 25°C	16,000cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.8	Brookfield DV-III/CP-51 Visc. @ 0.5rpm/Visc. @ 5rpm	FT-P008
細度	< 10µm	Grind meter	FT-P026
含水率	< 0.7 %	25°C/24hours	FT-P002
操作時間@ 25°C	48hrs	黏度增加 25% @ 5rpm	FT-P024
保存時間@ -40°C	6months		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
標準硬化條件(烘箱烘烤)		165±5°C 進烤→165±5°C/130±10min	

p.s.此表僅提供一般之測試數據, 若您需要詳細的產品規格, 請與我們連絡。

FeedBond[®] EP-3600-A8-1

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉化溫度 (Tg)	150°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M016
熱膨脹係數 (CTE)		TMA 膨脹模式	FT-M016
低於 Tg(α_1)	62 ppm/°C		
高於 Tg(α_2)	159 ppm/°C		
動態拉伸模數 Dynamic Tensile Modulus		DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@25°C	1988MPa		
@150°C	101MPa		
@250°C	44MPa		
硬化後機械性質		測試條件	測試方法
Die Shear Strength @ 25°C	>150 g/die	晶片尺寸 11mil × 11mil (銀支架)	FT-M012

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

使用指導方針

本產品與部份材料易產生阻礙作用,導致硬化不良。避免下列物質:①有含Amine type(胺類)、Thiol type(硫醇類)、酸酐等有機化合物。② Alcohol、Ketone、Polar solvent(DME, NMP)等極性溶劑殘留。③部份含硫表面處理劑。

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留(或溫度指示劑呈現液態)，請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

回溫解凍

解凍時，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

保存

當您收到貨品時，請立即以低溫儲存，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

儲存溫度 Storage Temp.	-42°C ~ -35°C	-22°C ~ -18°C	0°C ~ 5°C	18°C ~ 28°C
保存期限 Shelf Life	6 個月 6months	6 個月 6months	3 個月 3months	2 天 2 days

包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝,如需要詳細資料請聯絡Feedpool客戶服務及銷售部門.